


Druckinformationen



GMUND ALEZAN

ALEZAN CULT

Rasterweiten

- o Im Offsetdruck 54 - 60 l/cm, in Einzelfällen bis 80 l/cm

Druckempfehlungen Offset

- o Bei farbigen Papieren Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- o Unterfarbenreduktion und niedrige Druckstapel bei starker Farbabdeckung
- o Andruck auf dem Auflagenpapier
- o Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- o Sorgfältige Trocknung, mindestens 24 Stunden
- o Erhöhte Pressung und weiche Gummitücher, damit die Farbe in die Tiefen der Lederprägung vordringen kann

Weitere Einsatzgebiete

- o 100 g/m² geeignet für Laser- und Inkjetdrucker im Officebereich
- o Buchdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Papiergravur, Reliefdruck, Siebdruck, Stanzung

Veredelung und Verarbeitung

- o Sehr interessante Ergebnisse bei Blindprägung, Stanzung, Siebdruck und Heißfolienprägung auf Grund der starken Oberflächenprägung
- o Gut geeignet für den buchbinderischen Bereich und im Verpackungssektor

Besonderheiten

- o Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

ALEZAN WILD

Rasterweiten

- o Im Offsetdruck 54 - 60 l/cm, in Einzelfällen bis 80 l/cm

Druckempfehlungen Offset

- o WILD ist geeignet für regulären Offsetdruck und UV Offset
- o Bei farbigen Papieren Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- o Niedrige Druckstapel
- o Andruck auf dem Auflagenpapier
- o Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- o Verwendung von alkali- und spritechten Farben
- o Sorgfältige Trocknung, mindestens 48 Stunden

- o Verminderung des Ablegens durch Druckbestäubung (mind. 30 Mikron)
- o Erhöhte Pressung und weiche Gummitücher, damit die Farbe in die Tiefen der Lederprägung vordringen kann

Weitere Einsatzgebiete

- o Buchdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Papiergravur, Reliefdruck, Siebdruck, Stanzung

Besonderheiten

- o WILD ist für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet
- o Durch beidseitige Oberflächenbeschichtung und Prägung haften die Bogen stark aneinander, daher kann es zum Blocken der Bögen bei Druck und Weiterverarbeitung kommen. Ein Lüften und kurzes Auffächern des Papiers vor jeder Weiterverarbeitung ist deshalb erforderlich (nicht länger als 2 Stunden zuvor)
- o Einzelblatteinzug wird empfohlen, da sich kleinere Bögen (Viertel- oder Halbformat) leichter verarbeiten lassen als Großbögen
- o Vom Druck vollflächiger oder farbtintensiver Motive wird abgeraten, da der Effekt von WILD durch die Druckfarbe abgeschwächt wird
- o Design erfordert Abstimmung auf den Charakter des Papiers
- o Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen von Gmund Papier bei Druck und Verarbeitung entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.