

Druckinformationen



lakepaper RELEX

Rasterweiten

- Im Offsetdruck 54 – 60 l/cm

Druckempfehlungen Offset

- Relex ist geeignet für den regulären Offsetdruck
- Bei farbigen Papieren Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- Unterfarbenreduktion bei starker Farbabdeckung (UCR)
- Bei geringer Farbabdeckung wird der Druck eines Farbabnahmestreifen außerhalb des Motivs angeraten, um ein Emulgieren der Druckfarbe zu vermeiden
- Niedrige Druckstapel, empfohlene Höhe 10 – 20 cm
- Andruck auf dem Auflagenpapier
- Ein unkritisches Ablegen auf dem Gummituch ist nach wenigen Druckbogen sichtbar. Durch regelmäßiges Waschen der Gummitücher je nach Bedarf, spätestens jedoch nach 300 Bogen, kann eine unschöne Auswirkung auf das Druckbild vermieden werden.
- Durch vorherigen Streckgang mit Feuchtwerk kann das Ablegen am Gummituch reduziert werden
- Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- Vor dem Einsatz von Sonder- und Metallicfarben kontaktieren Sie bitte Ihren Druckfarbenhersteller für detaillierte Verarbeitungshinweise
- Sorgfältige Trocknung, mindestens 48 Stunden vor der Weiterverarbeitung, empfohlen werden 96 Stunden

Weitere Einsatzgebiete

- Buchdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Reliefdruck, Siebdruck, Stanzung

Besonderheiten

- Relex ist für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet
- Der Druck vollflächiger oder farbbintensiver Motive kann den Effekt von Relex abschwächen
- Design erfordert Abstimmung auf den Charakter des Papiers
- Papier nicht über feste Elemente oder Kanten ziehen um Kratzer zu vermeiden
- Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen von lakepaper Papieren bei Druck und Verarbeitung entstehen, kann lakepaper keine Haftung übernehmen.