

Informazioni per la stampa



GMUND EVER

Retini

- In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

Raccomandazioni per la stampa in offset

- Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- Effettuare prove prima della tiratura finale
- Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- Data la superficie goffrata, la carta ha uno scarso assorbimento del colore. Tempi di asciugatura, minimo 24 ore

Ulteriori applicazioni

- 90 g/m² adatto per stampa laser ed ink-jet
- Stampa tipografica, termografia, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, fustellatura, serigrafia

Lavorazioni e finiture

- Speciali lavorazioni come la fustellatura, il rilievo a secco e la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging

Particolarità

- La goffratura della collezione Ever consente di ottenere interessanti risultati sulla stampa offset
- Anche la qualità cerata San Francisco è adatto alla stampa offset, tuttavia, poiché la carta non assorbe l'inchiostro, si devono evitare processi di stampa che richiedano il calore
- La goffratura sulla qualità cerata San Francisco produce un piacevole effetto di bordi bianchi
- Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.