



Informazioni per la stampa

lakepaper EMOTION

Retini

- In offset 54 – 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

Raccomandazioni per la stampa in offset

- Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- Effettuare prove prima della tiratura finale
- Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- Tempi di asciugatura, minimo 24 ore

Ulteriori applicazioni

- EMOTION in 90 e 120 g/m² adatto per stampa laser ed ink-jet
- Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, termografia, serigrafia, fustellatura, incisione su acciaio

Lavorazioni e finiture

- Speciali lavorazioni come la fustellatura, il rilievo a secco e la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging

Particolarità

- Interessanti risultati con la stampa offset sulla superficie gofrata
- Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta lakepaper in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, lakepaper non può assumersi alcuna responsabilità.