

## Informazioni per la stampa



### GMUND3

#### Retini

- o In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

#### Raccomandazioni per la stampa in offset

- o Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- o Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- o Effettuare prove prima della tiratura finale
- o Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- o Data la superficie goffrata, la carta ha uno scarso assorbimento del colore. Tempi di asciugatura, minimo 24 ore
- o La gamma di colori chiari risulta particolarmente idonea per le riproduzioni in 4 colori

#### Ulteriori applicazioni

- o 135 g/ m<sup>2</sup> adatto per stampante laser e ink-jet in applicazioni d' ufficio
- o Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, termografia, serigrafia, fustellatura

#### Lavorazioni e finiture

- o Speciali lavorazioni come il rilievo a secco, la fustellatura e la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- o Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging
- o Quando si stampa a caldo su carta metallizzata, l'umidità (ad esempio causata da un'accoppiatura) può innescare un fenomeno di ossidazione. Per questo, quando si stampa a caldo su grandi superfici, si consiglia di applicare una pellicola trasparente sotto l'impressione a caldo per prevenire questo effetto.

#### Particolarità

- o Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.