

Informations sur l'impression



GMUND LES NATURELS

Trame

- o En impression Offset 130 - 150 lpi (54 - 60 l/cm), dans certains cas jusqu'à 200 lpi (80 l/cm)

Conseils d'impression Offset

- o Pour des papiers de couleurs, adapter la photogravure à la couleur et à la texture du papier
- o Retrait des sous-couleurs et empilements faibles en cas d'applications de couleurs intenses
- o Des essais d'impression au préalable sont recommandés
- o Utilisation d'encres séchant exclusivement par oxydation
- o Séchage minutieux pendant minimum 24 h
- o Dépôt possible d'inclusions et de poussière de coton sur le blanchet, un nettoyage plus fréquent du blanchet est donc conseillé

Autres domaines d'application

- o 100 g/m² est utilisable en impression laser et jet d'encre pour des applications bureautiques
- o Typographie, gaufrage, dorure à chaud, impression en relief, découpe, découpe au laser

Finition et procédé

- o Très bons résultats en gaufrage, découpe et dorure à chaud
- o Très bien approprié dans les domaines de la reliure de livres et du packaging

Particularités

- o Paille, Écorce, Tourbe et Plumes sont très bien mises en valeur lors de gaufrage et d'impression en monochromie
- o Beau rendu en quadrichromie sur S-Text et B-Text
- o De part leur procédé de fabrication, les papiers à double faces tendent à se gondoler légèrement
- o La technique d'impression doit tenir compte de la surface hors du commun du papier
- o Sans chlore ni acide, de pH neutre et donc très résistant dans le temps

Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, encres, films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, colles, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas de dégâts causés suite à une utilisation non conforme des papiers Gmund.