

Informations sur l'impression



lakepaper WHISPER

Trame

- En impression Offset 54 – 60 l/cm, dans certains cas jusqu'à 80 l/cm

Conseils d'impression Offset

- Pour des papiers de couleurs, adapter la photogravure à la couleur et à la texture du papier
- Retrait des sous-couleurs et empilements faibles en cas d'applications de couleurs intenses
- Des essais d'impression au préalable sont recommandés
- Utilisation d'encre séchant exclusivement par oxydation
- Séchage minutieux pendant au moins 24 h
- Augmentation de la pression et utilisation de blanchets en caoutchouc souple afin d'atteindre une couverture optimale dans les gaufrages de la surface du papier

Autres domaines d'application

- Typographie, gaufrage, marquage à chaud, gravure laser, impression en relief, découpe

Finition et procédé

- Très bons résultats en gaufrage, découpe et marquage à chaud
- Très bien approprié dans les domaines de la reliure de livres et du packaging
- Lors de dorure à chaud sur des papiers métallisés, de l'humidité (par exemple causée par un contre-collage) peut déclencher un phénomène d'oxydation. Lors de dorure à chaud sur des papiers métallisés sur une surface importante ou en à plat il est recommandé d'appliquer un vernis transparent sous le film de dorure à chaud pour atténuer le phénomène d'oxydation.

Particularités

- Ne pas utiliser WHISPER en sérigraphie
- Lors d'aplat sur WHISPER Cord nous déconseillons d'effectuer un rainage
- Sans chlore ni acide, de pH neutre et donc très résistant dans le temps

Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, encres, films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, colles, etc. lakepaper se dégage de toute responsabilité en cas de dégâts causés suite à une utilisation non conforme des papiers lakepaper.