

## **Informazioni per la stampa**



### **lakepaper WHISPER**

#### **Retini**

- In offset 54 – 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

#### **Raccomandazioni per la stampa in offset**

- Per stampare a 4 colori adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa quando si stampano colori intensi
- Effettuare prove prima della tiratura finale
- Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- Tempi di asciugatura, minimo 24 ore
- Aumentare la pressione dei cilindri e utilizzare caucciù più morbidi se si desidera ottenere una penetrazione ottimale dell'inchiostro all'interno delle goffrature delle carte

#### **Ulteriori applicazioni**

- Stampa tipografica, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, incisione su acciaio, fustellatura

#### **Lavorazioni e finiture**

- Speciali lavorazioni come la fustellatura, il rilievo a secco e la stampa con pellicole metallizzate consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- Particolarmente indicato per la copertina di libri e per il packaging
- Quando si stampa a caldo su carta metallizzata, l'umidità (ad esempio causata da un'accoppiatura) può innescare un fenomeno di ossidazione. Per questo, quando si stampa a caldo su grandi superfici, si consiglia di applicare una pellicola trasparente sotto l'impressione a caldo per prevenire questo effetto.

#### **Particolarità**

- WHISPER non é adatta alla stampa serigrafica
- Sconsigliamo di cordonare WHISPER Cord quando si stampa a fondo pieno
- Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta lakepaper in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, lakepaper non può assumersi alcuna responsabilità.